

## КРАСКА «ИНТЕРЬЕР – 3» (TM)

**Матовая, ярко-белая, высокоукрывистая водно-дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ**

### МАТЕРИАЛ

#### **Область применения:**

Для окрашивания потолков и стен, требующих повышенной стойкости к истиранию и мытью. Пригодна для использования во влажных помещениях. Обладает высокой укрывистостью – в большинстве случаев достаточно нанести краску всего в один слой. Колеруется в светлые и средние тона. Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

#### **Свойства:**

Водоразбавимая, экологичная и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Не препятствует воздухообмену. 2-й класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300. Выдерживает многократное мытье слабыми растворами моющих средств. Экономична и проста в применении.

- Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-60%.
- Вязкость: 7500-10000 мПа\*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л.

#### **Степень блеска:**

матовая.

#### **Цветовой тон:**

белый.

КРАСКА «Интерьер - 3 (TM)» может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. КРАСКА «Интерьер - 3 (TM)» может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотонных систем, при этом КРАСКА «Интерьер - 3» рассматривается как базис «А».

#### **Хранение:**

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

#### **Внимание:**

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

#### **Утилизация отходов:**

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Не содержит вредных веществ.

#### **Расфасовки:**

2.7 и 9.0 л.



## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

### Структура покрытия:

Наносить КРАСКУ «Интерьер - 3 (ТМ)» в 1 или 2 слоя. Первый слой можно разбавлять водой, но не более, чем на 5%. Второй слой наносить неразбавленным. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание КРАСКОЙ «Интерьер - 3 (ТМ)», разбавленной не более, чем 10% воды. Колерованную краску водой не разбавлять.

### Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

### Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

### Расход при номинальной укрывистости:

Около 0.11 л/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

### Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

### Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

### К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

## ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

### Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предваритель-

ная обработка грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

### Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят «DERUFA Tiefgrund LF».

### Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится «DERUFA Tiefgrund LF». Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

### Панели из гипсокартона:

Предварительно сошлифовываются шпательочные заусенцы. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

### Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

### Пористый бетон:

Покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

### Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

### Покрывают, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхностную нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — «DERUFA Acrylgrund LF».

### Покрывают на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести «DERUFA Tiefgrund LF».

### Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, чистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

### Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

### Поверхности с налётом плесени:

Удалить наслоения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

### Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

### Дерево и древесные материалы:

Краска «Интерьер - 3 (ТМ)» не применяется. Рекомендуем применять Краску «Интерьер - 20 (SG)».

### Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Акриловой шпателькой «DERUFA» согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

### Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь, пожалуйста, в наш Сервисный Центр:

**Москва (495) 993 -6454.**

### Техническая информация № 2019/2151 по состоянию на январь 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий, и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.